

Zaleca się wykonanie profilaktycznej dezynfekcji polichromii np. preparatem Lichenicida

Po wyseźnowaniu kitów, w miejscach ubytków i korekt punktowania należy wykonać retusz warstwy malarskiej.

Proponuje się wykonanie retszu warstwy malarskiej w oparciu o spoiwo akrylowe np. dyspersję Akryli W, w celu uniknięcia niekorzystnych efektów związanych ze stosowaniem żywicy PAW.

Przed wykonaniem punktowania należy w miejscach kitów założyć pobiałą kredowo klejową opartą na spoiwie akrylowym np. Akrylit W i kredzie. podbarwiane do koloru pobiał oryginalnych.

Pobiałę należy złożyć pędzlem, tak jak zakładano pierwotnie, aby uzyskać efekt powierzchni zbliżonej do pobiał oryginalnej,

Punktowanie należy wykonać farbą na spoiwie akrylowym o słabym stężeniu.

W partiach punktowania wykonanego kropką konieczne będzie wykonanie retuszu metodą znaku graficznego tj, kropeczką, w pozostałych miejscach retusz winien zostać wykonany nieregularną plamką przez topowanie, tak jak wykonane wcześniej punktowanie.

W czasie prowadzonych prac może zaistnieć konieczność zmiany w programie prac konserwatorskich z uwagi na wyniki w trakcie dodatkowe problemy techniczne i technologiczne.

